

## *Conservació preventiva*

---

### **Tècniques de conservació preventiva**

S'aconsella conservar la pintura sobre tela o taula de la següent manera:

- Netejar la pols amb un plomall.
- Temperatura aproximada de 19°C a 21°C
- Humitat relativa del 60% a 65%.
- 150 Lux. Màxim d'il·luminació.
- No exposar-la a fons de calor directes (calefaccions).
- No situar-la en zones humides.
- Mai en parets assolellades.
- No adherir cinta adhesiva de paper entre el marc i el bastidor del quadre.